


Fiche produit

Wecryl 333 H, 333 H thix 10, 333 H thix 20

Résine de base pour mortier autolissant



En bref

Wecryl 333 H est une résine de base PMMA spécialement adaptée aux exigences de Wecryl 333.

Matériau

Résine de base flexible et à durcissement rapide à base de polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

Propriétés et avantages

- Confère à Wecryl 333 ses bonnes qualités de mise en œuvre et sa flexibilité
- Durcissement rapide
- Application également possible en conditions de gel
- Absence de solvant

Domaines d'utilisation

Wecryl R 333 H, R 333 H thix 10 et R 333 H thix 20 sont les résines de base de Wecryl 333, 333 thix 10 et 333 thix 20. Elle font office de liant.

Différences entre Wecryl 333 H, 333 H thix 10 et 333 H thix 20

Wecryl 333 H thix 10 et 333 H thix 20 sont des versions rigides/thixotropes de la résine Wecryl 333 H. Elles empêchent tout écoulement excessif lors de l'application sur surfaces inclinées.

Wecryl 333 H thix 10 est destinée aux inclinaisons entre 3 % et 10 %.

Wecryl 333 H thix 20 est destinée aux inclinaisons entre 10 % et 20 %.

Conditionnement

Voir la fiche produit du mortier autolissant Wecryl 333 / 333 thix 10 / 333 thix 20

Stockage

Stocker les produits dans leur emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Avant ouverture, ils se conservent au moins 12 mois à compter de la date de livraison. Éviter, également sur le chantier, d'exposer les récipients au rayonnement direct du soleil. Refermer hermétiquement les récipients après y avoir prélevé une partie du produit.

Caractéristiques techniques

Densité : 1,00 g/cm³

Informations complémentaires

Pour plus d'informations, merci de consulter la fiche produit du mortier autolissant Wecryl 333 / 333 thix 10 / 333 thix 20.

Risques et conseils de sécurité

Merci de respecter les fiches de données de sécurité correspondant aux produits utilisés.

Remarques générales

Les informations ci-dessus, en particulier celles relatives à la mise en œuvre des produits, reposent sur des travaux poussés de développement ainsi que de longues années d'expérience. Elles sont formulées en toute bonne foi. La grande diversité des contraintes et des conditions liées à chaque ouvrage



Fiche produit

Wecryl 333 H, 333 H thix 10, 333 H thix 20

Résine de base pour mortier autolissant

nécessite toutefois que la personne chargée de la mise en œuvre contrôle et teste le produit adéquat au cas par cas. Seule la version actuelle de ce document est valable. Sous réserve de modification servant le progrès technique ou l'amélioration de nos produits.

Version du : 03.03.2025