

Wecryl 333 S N

Mélange de sable pour mortier autolissant



En bref

Wecryl 333 S N est un mélange de sable siliceux séché au feu et pauvre en poussières. Sa composition en fait le matériau de charge idéal pour les mortiers autolissants Wecryl 333.

Matériau

Mélange de sable siliceux séché au feu et pauvre en poussières

Propriétés et avantages

- Faible taux de poussières
- Mélange de grosseurs de grain idéalement adapté aux mortiers autolissants Wecryl

Domaines d'utilisation

Wecryl 333 S N est le matériau de charge employé avec les mortiers autolissants Wecryl 333.

Conditionnement

Sac de 23 kg



Stockage

Stocker les produits dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.

Caractéristiques techniques

Densité : 2,61 g/cm³

Informations complémentaires

Pour plus d'informations, merci de consulter les fiches produit des mortiers autolissants Wecryl 333.

Risques et conseils de sécurité

Merci de respecter les fiches de données de sécurité correspondant aux produits utilisés.

Remarques générales

Les informations ci-dessus, en particulier celles relatives à la mise en œuvre des produits, reposent sur des travaux poussés de développement ainsi que de longues années d'expérience. Elles sont formulées en toute bonne foi. La grande diversité des contraintes et des conditions liées à chaque ouvrage nécessite toutefois que la personne chargée de la mise en œuvre contrôle et teste le produit adéquat au cas par cas. Seule la version actuelle de ce document est valable. Sous réserve de modification servant le progrès technique ou l'amélioration de nos produits.

Version du : 03.03.2025